



# AIMPLAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DEL PLÁSTICO

## INFORME AT-0687/07 NV-07-1606

CAMBIO DE ASPECTO	ANOTACIÓN
Ninguno	O
Ligero	F
Moderado	M
Grande	L

### RESULTADO/S

Muestra: Perfil de PVC (Código 07/1606/1)

Agente Químico	Cambio de aspecto				Escala de grises
	Color	Opacidad	Aspecto	Parámetros Secundarios	
Sulfumán (ácido clorhídrico en solución)	O	O	O	-	5
Acetona	F	O	L	a, b, d, f	4/5-5
Amoniaco (hidróxido amónico en solución)	O	O	O	-	5
Lejía (hipoclorito sódico)	O	O	O	-	4/5
Detergente	O	O	O	-	5